


گرفتن رطوبت اضافی پودر

برای به حداقل رساندن شرینکیج، کرون را با یک پنس نگه دارید و به وسیله یک ابزار عمل ویبره کردن را ۲ تا ۳ مرتبه تکرار کنید. مراقب باشید که رطوبت کار را بیش از اندازه نگیرید تا از فروپاشیده شدن پودر جلوگیری کنید.



اضافات پودر را بوسیله یک قلم موی خشک از روی کار پاک کنید.



تمیز کردن سطح داخلی فریم

سطح داخلی روکش را بازبینی کنید و بوسیله یک قلم موی خشک آلدگی درون فریم را برطرف کنید.



پخت مرحله اول پودر بازی


سطح روکش بعد از پایان پخت اول میباشد به صورت پوست تخم مرغی شود. هرگونه کمبود را میتوان بوسیله اضافه کردن مقدار کمی پودر و پخت مجدد آن اصلاح کرد. در این حالت، برنامه پخت پودر باید همانند پخت پودر مرحله اول باشد. در مواردی که نیاز به اصلاحاتی در ناحیه اتصالی مابین دندان ها بوسیله مقدار کمی پودر پرسلن داشتید، درجه حرارت بالایی باید ۱۰ درجه پائین تر از جدول پخت باشد.

برنامه پخت انواع پودر، به سطرهای F، G و H جدول صفحه ۳۷ مراجعه کنید.



پودر ترسلوسنت

نهوه پودرگذاری پودر ترسلوسنت تمام سطح روکش را با پودر ترسلوسنت پوشانید.



طرز کار با لوستر پرسلن در صفحه ۲۷


با در نظر گرفتن شرینکیج کار، روکش را با استفاده از پودر ترسلوسنت ۱۰ درصد بزرگتر از سایز دندان متقانن پودرگذاری کنید.
درجه ترسلوسنتی پودر ترسلوسنت به شرح ذیل می باشد:

$$T_x > T_0 > T_1 > T_2$$

در چهار رنگ مختلف ترسلوسنت ، T_x بالاترین درجه ترسپرنسی را دارد، و بعد T_0 ، T_1 و T_2 دارای کمترین درجه ترسپرنسی است.



در قسمت لینگوالی از پودر ترسلوسنت استفاده کنید.



پودرگذاری در ناحیه پروگزیمالی

فریم فلزی را از روی دای جدا کنید و مقداری پودر ترسلوسنت به این نواحی پروگزیمالی اضافه کنید.

